# 01842 – Бесцветное покрытие для металлов



1000 мл +
100-300 мл

Ø 1.2-1.4 мм
4 бар
Кол-во слоев: 2-4

**Сушка при 90°C:**
60 мин.
**Сушка при 100-110°C:**
30-40 мин.

## ОПИСАНИЕ

Бесцветное покрытие на меламин-алкидной основе для нанесения на металлические поверхности.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Бесцветное покрытие для нанесения латунные и бронзовые детали: элементы кроватей, рукоятки, украшения, канделябры и т.п.

## ОСОБЕННОСТИ

- Идеальная адгезия к отполированным или окрашенным металлам: нержавеющей стали, латуни, бронзе, меди, никелю, серебру, алюминию и их сплавам
- Хорошая стойкость к агрессивным веществам, которые обычно используются в бытовых условиях
- Обладает прекрасной стойкостью к соляному туману
- Может использоваться в качестве бесцветного финишного покрытия в процессе окраски мотоциклов и велосипедов по двухслойной технологии.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Идеально обезжирить с применением хлорированных растворителей в паровой фазе, желательно, после ультразвуковой очистки.
При ручном обезжиривании использовать Средство для удаления силикона 00695 медленное. Чрезвычайно важно удалять остатки растворителей тканью для того, чтобы не оставлять растворенных жиров до того, как растворители полностью испарятся.

## НАНЕСЕНИЕ

Распылением из пневматических или электростатических пистолетов.

| **Соотношение смешивания:** | **по весу и по объему** |
|---|---|
| 01842 INCOLORE A FORNO AM PER OTTONE | 1000 частей |
| 00580 VITREX Разбавитель | 100-300 частей |

Возможно нанесение методом погружения (рекомендуется предварительная проверка)

Вязкость готового материала при 20°C: 20-25 секунд DIN4
Ø дюзы: 1.2 - 1.4 мм
Давление воздуха: 4 бар
Количество слоев: 2-4
Удельное сопротивление (Ωхсм): $1\text{-}2 \times 10^{7}$

Теоретическая укрывающая способность:
1 л готовой смеси = 18 $м^2$ при 15 мкм
1 кг готовой смеси = 20 $м^2$ при 15 мкм
Содержание летучих органических соединений в готовом к нанесению материале: 623 г/л.

## СУШКА

- 60 минут при 90°C или
- 30 – 40 минут при 100-110°C или
- 15 – 20 минут при 120-130°C

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 1022-RU**
**ОБНОВЛЕНО 02/2009**

Информация, представленная в данной спецификации, полностью проверена и ее подлинность не вызывает сомнений. Компания-производитель не берет на себя ответственность за прочие ошибки в работе. ДАННЫЙ ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОКРАСКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.