


04363 Универсальный грунт для пластиков UNIVERSALPLAST



1000 мл +
500 мл +

Жизнеспособность при 20°C:
48 ч



Ø 1.4 мм
4 бар

Количество слоев: 1



Воздушная сушка при 20°C:
30-60 мин.

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентный адгезионный грунт на основе специальных полиолефиновых смол и полиуретановых эластомеров.

ПРИМЕНЕНИЕ

Активатор адгезии для всех типов пластиков, используемых в автомобильной промышленности.

- PRFV-GFK, SMC, BMC, ZMC
Полиэфирные стеклопластики
- PFO-NORYL
Полифенолоксид
- PC (подходит для автомобильного сектора)
Поликарбонат. Не используйте адгезионный грунт для окраски шлемов из поликарбоната.
- ABS
Сополимер акрилонитрила и бутадиен-стирольного каучука
- PP-EPDM
Модифицированный полипропилен
- PUR
Жесткий полиуретан
- PUR FLEX
Гибкий полиуретан
- RIM
Армированный полиуретан
- PVC
Поливинилхлорид
- PA-NYLON
Полиамид
- PBTF-POCAN
Полибутилентерефталат

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Превосходная адгезия к пластикам
- Легко наносится
- Гарантированно высокий результат
- Легок в применении
- Высокая укрывающая способность
- Быстро сохнет

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Тщательно обезжирьте 00617 Очистителем для пластиков.

НАНЕСЕНИЕ

Распылением.

Соотношение смешивания:

по объему и весу

00363 UNIVERSALPLAST Универсальный грунт для пластиков

1000 частей

00163 UNIVERSALPLAST Отвердитель для грунта

500 частей

Получаемая смесь не требует разбавления.

Время жизни смеси при 20°C: 48 ч

Диаметр дюзы: 1,4 мм

Давление воздуха: 4 бар

Количество слоёв: 1 поперечный слой

Рекомендуемая толщина пленки: 5-10 мкм

Теоретическая укрывающая способность: 1 кг смеси = 4,3 м² при толщине 5 мкм; 1 л смеси = 4 м² при толщине 5 мкм

DIR 2004/42/CE: VOC в готовом к применению продукте: 811 г/л.

СУШКА

Воздушная сушка при 20°C: 30-60 мин.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ

Можно перекрывать двухкомпонентными наполнителями из нашей линейки и следующими покровными материалами:

- BSB+MACROFAN UHS Покровные лаки

ЗАМЕЧАНИЯ

Не подходит для нанесения на полиэтилен (PE), например, на некоторые виды топливных баков мотоциклов.

Для получения информации о других пластиках, не упомянутых выше, свяжитесь с нашей службой Технической Поддержки.



Инструкция по применению п. **0349-RUS**

ГРУНТЫ

ПРИМЕЧАНИЕ: Возможное пожелтение отвердителя 00163 не влияет на его технические характеристики.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 0349-RU
ОБНОВЛЕН 04/2013

Информация, представленная в данной спецификации, полностью проверена и ее подлинность не вызывает сомнений. Компания-производитель не берет на себя ответственность за прочие ошибки в работе. ДАННЫЙ ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОКРАСКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.