


04462 POLYDUR FAST
Шпатлевка



1000 мл +
20-40 мл



1-2 слоя



Время сушки при 20°C: 20-30
мин



P60-P80
P120-P180

Время жизни
4-6 мин при 20°C

ОПИСАНИЕ

Полиэфирная шпатлёвка с высокой наполняющей способностью для нанесения шпателем.

ПРИМЕНЕНИЕ

Выравнивание значительных дефектов в авторемонте и промышленности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Легко наносится
- Очень хорошо шлифуется
- Быстро сохнет
- Очень высокая наполняющая способность
- Адгезия ко многим поверхностям (стали, чугуну, алюминию, стеклопластику).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Стальной лист, алюминий:

Отшлифуйте и обезжирьте 00695 СРЕДСТВОМ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СИЛИКОНА МЕДЛЕННЫМ.

Старые лакокрасочные покрытия:

Не наносите на чувствительные к растворителям покрытия.

НИКОГДА не наносите на протравливающие грунты.

В случае применения первичного грунта, используйте эпоксидные грунты типа 04384 EPOFAN R-ES и дождитесь полного высыхания.

НАНЕСЕНИЕ

Шпателем.

Отношение смешивания:

04462 POLYDUR FAST

00281 POLYDUR Отвердитель

по объему

1000 мл

20-40 мл

по весу

1000 г

10-30 г

Летом долю отвердителя можно уменьшить до 1% по весу, а зимой – увеличить до 3% по весу.

Время жизни смеси: 4-6 мин. при 20°C.

Количество слоев: 1 + 1 финишный.

Рекомендуемая толщина пленки: мин. 200 мкм..

DIR 2004/42/CE: Наполнители/шпатлевки ПВ/с – VOC в готовом к применению продукте: 250 г/л

Содержание VOC в данном готовом к применению продукте: не более 200 г/л.

СУШКА

Шлифование через 20-30 мин при 20°C.

Инфракрасными лампами (время сушки зависит от мощности лампы).

ШЛИФОВАНИЕ

Шлифование «по сухому» абразивом P60 - P80 и финишное - абразивом P120 - 150.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ

Любые наполнители/порозаполнители LECHLER для авторемонта.

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

- Данный продукт не имеет адгезии с протравливающими и подобными грунтами
- Приготовленная шпатлёвка не должна помещаться обратно в тару
- Продукт хранить в прохладном месте и использовать не позднее срока годности
- Превышение количества отвердителя может привести к появлению желтоватых пятен на отделочном покрытии
- Для достижения лучшей адгезии, перед нанесением шпатлёвки поверхность металла необходимо обезжирить и отшлифовать.

POLYDUR отвердитель содержит органические пероксиды, обладающие раздражающим действием. Избегайте попадания на кожу и глаза. После работы с данным продуктом вымойте руки с мылом.

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 0477-RU
ОБНОВЛЕН 07/2007**

Информация, представленная в данном документе, является добросовестной и правдивой, перед использованием были предприняты все возможные усилия по проверке, однако мы не можем принять ответственность за любую неточность. ЭТОТ ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОКРАСКИ АВТОМОБИЛЕЙ, ВЫПОЛНЯЕМОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ.