




04465 Полиэфирная шпатлевка для пластиков POLYDUR PLASTIC



1000 мл +
30-50 мл



1-2 слоя



Время сушки при 20°C:
20-30 мин



P180

Время жизни
4-5 мин. при 20°C

ОПИСАНИЕ

Темно-серая шпатлевка для нанесения шпателем, подходящая для ремонта пластиковых частей кузова легковых и грузовых автомобилей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Подходит для выравнивания неглубоких вмятин или царапин на пластиковых частях кузова.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокая эластичность
- Отличная адгезия к пластикам и стеклопластиковым
- Легко наносится шпателем
- Легко шлифуется
- Хорошая наполняющая способность
- Очень быстро сохнет.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Пластики:

Обезжирьте 00617 ОЧИСТИТЕЛЕМ ДЛЯ ПЛАСТИКА основные зоны для обработки абразивом P180.

В случае с деталями из полипропиленовых пластиков (PP-EPDM) сначала нанесите в качестве активатора адгезии EL010 Грунт для пластиков или 05781 Грунт для полипропиленовых пластиков, после чего нанесите шпатлевку POLYDUR PLASTIC.

НАНЕСЕНИЕ

Шпателем.

Отношение смешивания:
04465 POLYDUR PLASTIC
ОТВЕРДИТЕЛЬ

по объему	по весу
1000 мл	1000 г
30-50 мл	20-30 г

Летом долю отвердителя можно уменьшить до 2% по весу, а зимой – увеличить до 3% по весу.

Время жизни смеси при 20°C: 4-5 мин.

Количество слоев: 1 + 1 финишный

Рекомендуемая толщина пленки: мин. 200 мкм.

DIR 2004/42/CE: Наполнители/шпатлевки ПВ/с – VOC в готовом к применению продукте: 250 г/л

Содержание VOC в данном готовом к применению продукте: не более 200 г/л.

СУШКА

Шлифование через 20-30 мин при 20°C.

Инфракрасными лампами (время сушки зависит от мощности лампы).

ШЛИФОВАНИЕ

Шлифование «по сухому» абразивом P180.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ

Всегда наносите подходящий грунт Lechler перед нанесением базового покрытия.

ОСОБЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

- Данный продукт не имеет адгезии с протравливающими и подобными грунтами.
- Приготовленная шпатлёвка не должна помещаться обратно в тару.
- Храните продукт в прохладном месте.
- Избыток отвердителя приводит к выцветанию покрытия.
- Для достижения лучшей адгезии перед нанесением шпатлёвки пластиковую поверхность необходимо очистить и отшлифовать абразивом P180.

ОТВЕРДИТЕЛЬ содержит пероксиды, имеющие раздражающее действие. Избегайте попадания на кожу и глаза. После работы с данным продуктом вымойте руки с мылом.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № 0530-RU
ОБНОВЛЕН 07/2007

Информация, представленная в данной спецификации, полностью проверена и ее подлинность не вызывает сомнений. Компания-производитель не берет на себя ответственность за прочие ошибки в работе. ДАННЫЙ ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОКРАСКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.